

FICHA TÉCNICA

<i>DADOS GERAIS</i>	<i>TELEFONE</i>	<i>EMAIL</i>	<i>DEPARTAMENTO</i>
Plásticos Universal, Lda	252 809 340	geral@plasticos universal.pt	Qualidade

PRODUTO:

FILME ESTIRÁVEL AUTOMÁTICO 17 My

<i>PROPRIEDADES</i>	<i>VALOR</i>	<i>UNIDADES</i>	<i>TOLERÂNCIA</i>	<i>MÉTODO</i>
ESPESSURA	17	Mícron	+/- 10%	PE 002 (Mét. Int.)
TENSÃO RUPTURA	DL > 29 DT > 18	MPa	>/=	ASTM D-882
ALONGAMENTO RUPTURA	DL > 400 DT > 700	%	>/=	ASTM D-882
DENSIDADE	920	kg/m3	>/=	ISO 1183
DIMENSÕES (Largura)	500	mm	+/- 10%	PE 001 (Mét. Int.)

ARMAZENAMENTO E OBSERVAÇÕES:

O Material deve ser armazenado afastado de fontes de calor luz directa às temperaturas entre os 10-30 ° C e humidade relativa 40 a 65%.

Validade do produto: 12 meses

Peso Líquido por bobine (aprox) -16 Kg.

Este material deve ser utilizado somente para o fim que se destina e deve ser mantido fora do alcance das crianças devido ao perigo de asfixia.

Data: 10/ 01 / 2017