

## FICHA TÉCNICA

<b>DADOS GERAIS</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>EMAIL</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>
Plasticos Universal, Lda	252 809 340	geral@plasticos universal.pt	Qualidade

### PRODUTO:

FILME ESTIRÁVEL AUTOMÁTICO 12 My -250% ESTIRAMENTO

<b>PROPRIEDADES</b>	<b>VALOR</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>TOLERÂNCIA</b>	<b>MÉTODO</b>
<b>ESPESSURA</b>	12	Mícron	+/- 10%	PE 002 (Mét. Int.)
<b>TENSÃO RUPTURA</b>	DL > 29 DT > 18	MPa	>/=	ASTM D-882
<b>ALONGAMENTO RUPTURA</b>	DL > 400 DT > 700	%	>/=	ASTM D-882
<b>DENSIDADE</b>	920	kg/m3	>/=	ISO 1183
<b>DIMENSÕES</b> (Largura )	500	mm	+/- 10%	PE 001 (Mét. Int.)

### ARMAZENAMENTO E OBSERVAÇÕES:

O Material deve ser armazenado afastado de fontes de calor luz directa às temperaturas entre os 10-30 ° C e humidade relativa 40 a 65%.

Validade do produto: 12 meses

Peso Líquido por bobine (aprox) -16 Kg.

Este material deve ser utilizado somente para o fim que se destina e deve ser mantido fora do alcance das crianças devido ao perigo de asfixia.

**Data:** 10/ 01 / 2017